

溶融スラグ骨材の化学成分の分析結果と規定（JIS A 5031）

単位：（％）

種類		化学成分				塩化物質
		酸化カルシウム	全硫黄	三酸化硫黄	金属鉄	
規定値	MS5-0.3	45.0以下	2.0以下	0.5以下	1.0以下	0.04以下
平成27年度	平成27年5月13日	37.2	0.16	0.01未満	0.12	0.010
	平成27年8月5日	36.8	0.16	0.01未満	0.08	0.006
	平成27年11月4日	35.2	0.16	0.01未満	0.16	0.004
	平成28年2月10日	35.9	0.15	0.01未満	0.15	0.008
平成28年度	平成28年5月6日	36.7	0.15	0.01未満	0.14	0.005
	平成28年8月5日	36.7	0.14	0.01未満	0.14	0.005
	平成28年11月1日	39.1	0.18	0.01未満	0.11	0.007
	平成29年2月3日	38.7	0.16	0.01未満	0.09	0.006
平成29年度	平成29年5月12日	36.9	0.13	0.01未満	0.07	0.003
	平成29年8月4日	38.4	0.17	0.01未満	0.07	0.008
	平成29年11月24日	38.2	0.18	0.01未満	0.06	0.005
	平成30年2月2日	37.8	0.15	0.01未満	0.05	0.003
平成30年度	平成30年5月11日	39.3	0.16	0.01未満	0.06	0.004
	平成30年8月3日	38.5	0.15	0.01未満	0.04	0.003
	平成30年11月2日	38.9	0.16	0.01未満	0.03	0.003
	平成31年2月1日	39.4	0.15	0.01未満	0.04	0.005
令和元年度	令和元年5月10日	39.4	0.15	0.01未満	0.09	0.006
	令和元年8月2日	39.4	0.15	0.01未満	0.05	0.003
	令和元年11月20日	37.6	0.16	0.01未満	0.05	0.008
	令和2年2月7日	40.1	0.16	0.01未満	0.03	0.006
平均		38.0	0.16	0.01未満	0.08	0.005